

## Техническая информация

Наименование продукта: **Лак для отделки паркета  
HDE 51-х\* Hesse PURA-ONE**

### Описание продукта:

Двухкомпонентный лак на основе водных дисперсий акрилатов с превосходной устойчивостью к истиранию, эластичностью, наполняющей способностью и светостойкостью

Формируемое покрытие характеризуется отсутствием жировых отпечатков (следов) при касании и имеет хорошую устойчивость к воздействию бытовой химии

Продукт для строительных работ проверен на эмиссии согласно принципам DIBT

### Область применения:

Отделка паркета и деревянных полов, подверженным наивысшим нагрузкам

### Пример использования:

#### Паркет, дуб натуральный, полуматовый

- шлифование основы, P100, обеспыливание
- 1 x 100...120 г/м<sup>2</sup> нанесение валиком лака **HDE 51-4**
- промежуточная сушка - минимально 2...3 часа при +20°C
- промежуточное шлифование P120...P150, обеспыливание
- 1 x 100...120 г/м<sup>2</sup> нанесение валиком лака **HDE 51-4**
- готовность к хождению людей - через 8 часов при +20°C
- готовность к полной нагрузке - через 10 дней при +20°C

### Технические характеристики:

|  |  |
|--|--|
| Физическое состояние                     | жидкость   |
| Цвет                                     | бесцветный   |
| Степень блеска<br>(125µт/DIN 67530/ 60°) | 2 – матовый / 8...12 Глосс<br>4 – шелковисто-матовый / 18...22 Глосс<br>7 – шелковисто-глянцевый / 37...43 Глосс |
| Поставочная вязкость                     | 18...22 сек / DIN 4мм при +20°C  |
| Сухой остаток                            | 39...41 % после смешивания   |
| Плотность                                | 1,03...1,045 кг/л при +20°C  |
| Срок хранения                            | 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке  |
| Температура хранения                     | + 10...+ 30°C  |

\* вместо символа «х» указываются цифра, характеризующая степень блеска получаемого покрытия (см. раздел «Степень блеска»)

### Указания по переработке:

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Предварительная обработка основы | Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и свежешлифованной. Не допускать присутствия на отделяемой поверхности масел, жиров, восков, силиконов и пыли<br>Предварительное шлифование основы P100...P120, удаление пыли.<br>Промежуточное шлифование грунтовочного слоя P120...P150<br>Качество шлифования основы имеет решающее значение для качества получаемого покрытия   |
| Время переработки                | 2...3 часа при +20°C   |
| Время жизнеспособности           | 3...4 часа при +20°C   |
| Способ нанесения:                | Отвердитель добавляется в оригинальную упаковку, затем сразу хорошо перемешивают 1-2 минуты. Не смешивать в рабочих емкостях. Также обратите внимание на точное соотношение компонентов смеси и тщательное перемешивание смеси. Используйте приготовленную смесь только в течении указанного времени переработки.<br>Не хранить смешанный с отвердителем продукт в закрытой таре. Не используйте электрические миксеры; риск образования пены или пузырьков! |
| Наносимое количество             | Перед использованием продукт необходимо хорошо перемешать<br>Распыление: возможно<br>Необходимо добавление воды. Отвердитель аккуратно добавляют, затем корректируют рабочую вязкость посредством добавления до 5% воды.<br>Нанесение валиком<br>Рабочий инструмент очищают с помощью воды. Засохшие лаковые остатки можно удалить с помощью очищающего агента DV 9  |
|                                  | Двухслойное нанесение с расходом 100...120 г/м <sup>2</sup> на подготовленную основу   |

### Сушка:

|                              |   |
|------------------------------|---|
|                              | <b>Внимание!</b> Процесс сушки зависит от расхода, техники нанесения, температуры продукта и окружающей среды, типа подложки.<br>Рекомендуется хорошая вентиляция |
| Готовность к шлифованию      | Обработанную поверхность до достижения окончательной твердости нельзя накрывать пленками или коврами<br>через 2...3 часа при +20°C                                |
| готовность к хождению людей  | через 8 часов при +20°C   |
| готовность к полной нагрузке | через 10 дней при +20°C   |
| Последующая обработка        | После хорошего шлифования возможно нанесение того же материала  |

### Особые указания:

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | Соответствие требованиям европейских нормативных документов:   |
| <b>TOX-RESPONS:</b>  | не содержит соединений токсичных тяжелых металлов, формальдегида, CMR-веществ*, фталатных пластификаторов и галогенорганических растворителей  |
| <b>DIN EN 71-3:</b>  | требования по безопасности игрушек выполняются в полном объеме   |
| <b>ChemVOCFarbV:</b> | продукт соответствует нормам по содержанию органических веществ в ЛКМ (от 23.12.2004)  |
| <b>DIN 51130:</b>    | сопротивление скольжению, + 5% ZD 2792   |
| <b>DIN 68861:</b>    | коэффициент трения R 11, св-во 51091103.001<br>поведение при химических нагрузках соответствует группе нагрузок 1B   |
| <b>DIN 53160:</b>    | проверка детских цветных игрушек на устойчивость к воздействию пота и слюны: выполнены в части 1 и 2 (стойкость краски к предметам обихода)<br><b>не обесцвечивается</b> (5-я степень) |
|                      | <b>Общие строительные требования</b><br>покрытие поверхностей для паркетов и дощатых полов, допуск № Z-157.10-61   |

\* - (англ. Carcinogenic, Mutagenic or Toxic to Reproduction) - канцерогенные, мутагенные и токсичные для репродуктивной системы вещества согласно «Системе классификации безопасности химических соединений»

