



Пена SupraFoam DZ

Быстрое отверждение

Двухкомпонентная пена SupraFoam DZ очень быстрого отверждения в независимости от влажности. Отсутствие последующего расширения после отверждения! Можно подвергать нагрузкам через считанные минуты.

Двойное преимущество

Пена SupraFoam DZ имеет практически двойной объем по сравнению с одноцилиндровыми картушами. Картуша в форме конуса обеспечивает оптимальный удельный вес вещества.

Область применения

- Монтаж дверных коробок
- Изоляция окон
- Выполнение различных работ по монтажу, уплотнению и изоляции

Преимущества

- **Отсутствие рабочих газов**
- **Не содержит формальдегида**
- Отсутствие последующего расширения после отверждения
- Можно подвергать нагрузкам через считанные минуты
- Не требует предварительного увлажнения кирпичной кладки
- Пригодна к переработке от +10°C
- Класс строительных материалов B 2 / DIN 4102, часть 1
- Отвержденная пена не содержит летучих веществ



Пена SupraFoam DZ в двойной картуше

Свойства после переработки

Неклеякий:	через 1 минуту
Возможность разрезания:	через 3-5 минут
Можно убирать распорки:	через 20 минут
Отверждение:	через 15-20 минут при 20°C (при более низких температурах время существенно увеличивается)
Структура пор:	полутвердая, преимущественно открытые поры
Пожароопасные свойства:	B 2 по DIN 4102

Свойства пены SupraFoam DZ

Основа:	2К-полиуретан
Объем в картуше:	250 г
Выход:	около 5,5 литра
Температура переработки:	от +10°C до +30°C
Маркировка:	подлежит маркировке согласно нормам ЕС, содержит 4,4'-дифенилметандиизоцианат. Во время переработки использовать защитные перчатки и очки (см. листок безопасности)



Примечание: использовать только в
промышленных целях

Пена SupraFoam DZ

Переработка

Дверные коробки и стена должны быть способными нести нагрузку, быть чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными. Поверхности из гипса и газбетона необходимо предварительно обработать КЛЕЙБЕРИТ Праймером 835. КЛЕЙБЕРИТ Пена SupraFoam DZ пригодна к переработке от +10°C до +30°C. **Оптимальная температура переработки 20°C**

1. Кончик картуши срезать острым ножом.
2. Надеть смешивающее сопло.
3. При необходимости (узкий стык или глубокое заполнение) надеть на смешивающее сопло удлиняющую трубочку.
4. Вставить в ручной пистолет (пистолет для пены DZ).
Избегать резкого выдавливания из-за возможного нарушения гомогенности смеси.

Светло-желтый цвет пены на переднем конце смешивающего сопла свидетельствует о хорошей степени смешивания.

Указания по монтажу:

Дверные коробки вставить, выровнять и в области замка, а также нижней части зафиксировать. Ограничить точки нанесения пены с помощью вставленных в щель в стене сверху вниз картонных полосок (прилагаются). Полости постепенно запенить – на продольных боковых сторонах в общем осуществить 3 запенивания (в области шарниров и замка). При работе с тяжелыми или несущими большую нагрузку дверьми рекомендуется увеличить количество пены.

После окончания работы с пеной вынуть картушу из ручного пистолета и положить на бумагу, картон и т.п., так как до окончания химической реакции вытеснения содержание

смешивающего сопла может продолжать вытекать.

Нанесенную пену можно подвергать резке через 3 - 5 минут.

Остатки пены рекомендуем срезать только после полного отверждения через 15 - 20 минут.

Очистка

Свежие пятна пены сразу же удалить с помощью **КЛЕЙБЕРИТ** Очистителя 820.0 без толуола или **КЛЕЙБЕРИТ** ПУР-Очистителя 823. Отвержденную пену можно удалить только механическим путем.

Упаковка

КЛЕЙБЕРИТ Пена SupraFoam DZ:
Коробка с 16 картушами по 250 г
+ приспособления для переработки

КЛЕЙБЕРИТ Очиститель 820.0 без толуола:
Коробка с 12 бутылками по 756 г нетто
КЛЕЙБЕРИТ ПУР-Очиститель 823:
Картон с 12 банками по 500 мл нетто
КЛЕЙБЕРИТ Праймер 835:
Коробка с 4 бутылками по 475 мл нетто
КЛЕЙБЕРИТ Пистолет для пены DZ 890.1

Прочие размеры упаковки по запросу.

Хранение

Картуши хранить в вертикальном положении в сухом и прохладном месте, защищать от мороза.
Защищать от нагревания выше 30°C.
КЛЕЙБЕРИТ Пена SupraFoam DZ хранится при температуре +20°C ок. 9 месяцев.
При более высоких температурах срок хранения сокращается.

По состоянию 0912 хв; заменяет предыдущие издания.

Утилизация пены и упаковки

Остатки пены в жидком виде:

Код отходов 080501

Остатки пены в отвердевшем виде:

Код отходов 080410

Остатки очистителя и праймера в жидком виде:

Код отходов 080409

Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно.

Техническая консультация

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.